

Produktinformation P100581



setta profi Plan 200



Produktbeschreibung	setta Profi Plan 200 ist eine selbstverlaufende, dünn-schichtig auszieh-bare, hydraulisch abbin-dende, zementäre Universal Spachtelmasse
Eigenschaften	Selbstverlaufend, Dünn-schichtig auszieh-bar, Hydraulisch abbin-dend, Geeignet als Parkett-untergrund in 2mm Schicht-stärke bei der Verwen-dung von setta coll PK.
Anwendungsbereich	setta Profi Plan 200 dient zum Spachteln und Ausglei-chen von Estrichen, Schnellestrichen und Rohbetondecken in Schicht-dicken bis zu 10mm und zum Füllen von Löchern und Vertiefungen im Innenbereich. Für den Einsatz auf Gussasphaltestrich empfehlen wir die Spachtel- und Nivelliermasse setta Plan S.
Gebinde	25 kg
Farbton	Graues Pulver
Verarbeitung	In ein sauberes Gefäß gibt man 6,0 l reines, kaltes Wasser vor. Danach wird das Spachtelmasse-pulver mit einer Rührmaschine zu einem klumpenfreien Ansatz eingerührt. Eine Reifezeit von mind. 2 Minuten ist empfehlenswert. Die Masse wird innerhalb der angegebenen Verarbeitungszeit auf den Untergrund aufgetragen und ggf. mit der Glättkelle geglättet. Bei ungünstigen klimatischen Bedingungen und bei Schichtstärken über 5mm kann die Bildung von Haarrissen nicht ausgeschlossen werden. In diesen Fällen wird der Einsatz von setta Plan S bzw. setta Plan ST empfohlen. Ein evtl. Nachspachteln mit setta Profi Plan 200 wird am besten dann durchgeführt, wenn die erste Schicht begeh-bar, aber noch feucht ist. Sollte die erste Schicht trocken sein, ist eine Zwischengrundierung, z.B mit setta Profi Grund erforderlich. Abbin-dende Schichten unbedingt vor zu schneller Austrocknung, z.B. durch direkte Sonneneinstrahlung, Zugluft oder hohe Raumtemperatur schützen. Vor der Verlegung von Belägen muss die Ausgleichsschicht völlig durchgetrocknet sein.
Ansatzverhältnis	ca. 6,0 l Wasser auf 25 kg SETTA PROFIL PLAN 200
Verarbeitungszeit	bei + 18°C innerhalb von ca. 25 Minuten nach dem Anmischen
Verarbeitungstemperatur	Am besten zwischen +15°C und +20°C nicht unter +5°C oder über +30°C
Lagerung	6 Monate lagerfähig. Vor Feuchtigkeit schützen
Verbrauch	Verbrauchsmengen kg/m ² pro mm Schichtstärke 1,5
Trockenwerte	Begehbar: Frühestens nach 2 Stunden Verlegereif: Nach ca.24 Stunden Frühestens nach 2 Stunden
Vorbereitung des Untergrundes	Der Untergrund muss entsprechend den Forderungen der DIN 18365 insbesondere dauertrocken, sauber (frei von Schmutz, Öl, Fett, Wachs und anderen Trennmitteln), rissfrei, zug- und druckfest und nicht zu glatt oder zu rau sein. Nachstehende Untergründe müssen mit folgenden Grundierungen bzw. Haftbrücken vorbehandelt sein:

Produktinformation P100581



Stark saugende Zementestriche: setta Profi Grund 100 (1:1 wasserverdünnt)

Calciumsulfatestriche bzw. Calciumsulfat-(fließ) -estriche: setta Profi Grund 100 (1:1 wasserverdünnt)

mineralisch gefüllt: setta coll 2-K Grundierung Setta coll 2-k Vorstrich

Terrazzo, Steinfliesen und andere glatte und dichte Untergründe: Setta coll 2-k Vorstrich

Bei Grundierung saugfähiger zementärer Untergründe mit setta Profi Grund kann die angesetzte Spachtelmasse auf den noch feuchten Vorstrich aufgebracht werden. In anderen Fällen muss der Vorstrich vorher vollständig abgetrocknet sein.

Reinigung Mit Wasser

GEFSTOFFV Reizend Hinweis im Sicherheitsdatenblatt und auf dem Gebinde beachten.

GISBAU-Code TRGS 613

Besondere Hinweise Die Angaben dieser Technischen Produktinformation wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und Verbraucher informieren und unterstützen. Die technischen Daten entsprechen der Rezeptur des Herstellers. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen und Untergrundverhältnisse kann keine Gewähr im Einzelfall aus unseren Angaben übernommen werden. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.