

# setta<sup>®</sup> ACRYL-GRUND

## Einfach besser.

### WERKSTOFF:

#### PRODUKTBESCHREIBUNG:

setta Acryl-Grund ist eine farblose, lösemittelfreie, verarbeitungsfertige, wässrige Grundierung mit absperrender Wirkung für innen und außen mit hoher verfestigender und penetrierender Wirkung für kritische und stark unterschiedlich saugende Flächen. Im Anstrichverbund wetterbeständig gemäß VOB, Teil C DIN 18563.

#### EIGENSCHAFTEN:

Gutes Eindringvermögen, verfestigende Wirkung, umweltschonend und schadstoffarm, für mineralische Untergründe, die zwar fest und tragfähig sind, aber stark oder sehr unterschiedlich saugen. Diese Flächen werden durch setta Acryl-Grund gleichmäßig und normal saugend eingestellt, so dass nachfolgende Anstriche einheitlich aufrocknen. Spez. Gewicht: ca. 1,02

#### ANWENDUNG:

setta Acryl-Grund ist ein farbloses, feindisperses Spezial-Grundiermittel, dass die Saugfähigkeit des Untergrundes reduziert und egalisiert, das auch als Haftbrücke für nachfolgende Anstriche wirkt. Anwendbar im Innen- und Außenbereich: mineralische Untergründe, poröse, saugende Putze, Ziegel, Porenbeton-Innenflächen, Gipsputze und Gipskartonplatten sind die bevorzugten Einsatzgebiete für setta Acryl-Grund.

#### GEBINDE:

1 l, 10 l

Trocken und kühl, aber frostfrei lagern.

Bei sachgemäßer Lagerung im verschlossenen Original-Gebinde bis 1 Jahr lagerfähig. Anbruchgebinde dicht verschließen und kurzfristig aufbrauchen.

#### FARBTÖNE:

Farblos

setta Acryl-Grund ist mit nahezu allen Dispersionsfarben mischbar; ggf. vorher prüfen.

#### VERARBEITUNG:

Streichen, Rollen oder Spritzen. Darf an der Oberfläche keinen glänzenden Film bilden, ggf. verdünnen. Nicht unter +5°C Objekt- und Lufttemperatur verarbeiten. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknung. Weder unter direkter Sonneneinwirkung, bzw. auf aufgeheizten Flächen sowie bei starkem Wind oder direkter Regenbelastung verarbeiten.

#### VERDÜNNUNG:

Unverdünnt oder bei sehr stark saugenden bzw. nicht saugenden Untergründen bis max. 10 % mit Wasser verdünnen.

#### WERKZEUG:

Walze, Deckenbürste, Pinsel, Spritzgerät

#### REINIGUNG DER WERKZEUGE:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

#### GEFSTOFFV:

Kennzeichnung: entfällt

#### VBF:

entfällt

#### GISBAU-CODE:

M-GP 01



Verarbeitungsfertige, wässrige Grundierung für außen und innen

### BESONDERE HINWEISE:

#### Entsorgungshinweis:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste können als wässrige Suspensionen, die Farbe und Lacke enthalten (Abfallschlüssel EAK 08 01 20), eingetrocknete Materialreste als Farb- und Lackabfälle (Abfallschlüssel EAK 08 01 12) oder als Hausmüll entsorgt werden (örtlich behördliche Vorschriften beachten.)

#### Inhaltstoffe:

Acrylat-Copolymer-Dispersion, Wasser, Filmbildungsmittel, Additive.

#### Sicherheitsdatenblatt beachten:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen. Spritznebel nicht einatmen. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Die Angaben dieser Technischen Produktinformation wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und Verbraucher informieren und unterstützen. Die technischen Daten entsprechen der Rezeptur des Herstellers. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen und Untergrundverhältnisse kann keine Gewähr im Einzelfall aus unseren Angaben übernommen werden. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.



Verband Farbe und Gestaltung GmbH  
Eupener Straße 70  
D-50933 Köln  
Telefon: +49 (0) 221/95 27 36-0  
<http://www.vfg.net> und [www.setta.de](http://www.setta.de)  
E-Mail: [info@vfg.net](mailto:info@vfg.net) und [info@setta.de](mailto:info@setta.de)

# TECHNISCHE PRODUKTINFORMATIONEN

## SETTA ACRYL-GRUND

| ANGABEN ZUM VERBRAUCH:             |   | SPRITZTECHNIK |           |         |             |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|---------|-------------|
|                                    | STREICHEN   | ROLLEN        | HOCHDRUCK | AIRLESS | NIEDERDRUCK |
| Verdünnungsmengen in Volumen %     | Unverdünnt oder bei sehr starker Saugfähigkeit bzw. nicht saugendem Untergrund bis max. 10 % mit Wasser.  |               |           |         |             |
| Verbrauchsmengen ml/m <sup>2</sup> | 100-200 ml/m <sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Auf rauen, porösen und strukturierten Flächen entsprechend mehr. Ggf. exakten Verbrauch durch Probeauftrag ermitteln. |               |           |         |             |

| HINWEISE ZUM SPRITZVERFAHREN: |         |              |           |            |                   |
|-------------------------------|---------|--------------|-----------|------------|-------------------|
|                               | MM-DÜSE | SPRITZWINKEL | DRUCK BAR | KREUZGÄNGE | DIN 4MM KONSITENZ |
| Hochdruck                     |         |              |           |            |                   |
| Niederdruck                   |         |              |           |            |                   |
| Airless                       |         |              |           |            |                   |

| TROCKNUNGSWERTE  |              |          |  |  |
|--|--------------|----------|--|--|
| NACH STUNDEN   | STAUBTROCKEN | GRIFFEST | ÜBERSTREICHBAR                                   | ÜBERSPRITZBAR                                    |
| Bei kühler, feuchter Witterung entsprechend längere Durchtrocknungszeiten einhalten. |              |          | 8-10 Stunden bei +20°C und 60 % rel. Luftfeuchte | 8-10 Stunden bei +20°C und 60 % rel. Luftfeuchte |

| BESCHICHTUNGS-AUFBAU   |   |
|--|---|
| Der Untergrund muß fest, sauber, trocken, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein. | Untergründe nach den Richtlinien der VOB Teil C, DIN 18363 und den Empfehlungen der BFS-Merkblätter fachgerecht vorbehandeln.   |
| Grundanstrich mit setta Acryl-Grund.   | Streichen: Unverdünnt bis zur vollen Sättigung des Untergrundes, erforderlichenfalls naß in naß, im Strichauftrag gut einreibend (einwalken).<br>Roll- oder Spritzauftrag ist auf Flächen, die nur einer „normalen“ Grundierung als Haftbrücke für nachfolgende Anstriche bedürfen, ebenfalls möglich.<br>Auf sehr stark saugenden und nicht saugenden Untergründen kann setta Acryl-Grund bis max. 10 % mit Wasser verdünnt werden. Spritzen unverdünnt oder mit 10 % Wasser verdünnt. |
| Im Anstrichverbund mit den entsprechenden Materialien wetterbeständig gemäß VOB.             | Mit Dispersionsfarben oder -Strukturputzen für Innen, bzw. für Innen und Außen je nach Anwendungsbereich und -zweck. Auf Hinweise, erforderliche Vorarbeiten und Systemaufbauten der jeweiligen Materialien für Schlußbeschichtungen achten.<br>Siehe die entsprechenden technischen Produktinformationen.  |
| Deckanstrich/Schlußanstrich<br>Putz-Beschichtungen   |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |

