

Nachhaltigkeitsdatenblatt

setta Fossil

Silikat- Fassadenfarbe

Technische Daten

Verwendung	Beschichtung für Wände und Decken im Aussen
Dichte	1,45 kg/dm ³
Wasserdampfdurchlässigkeit EN1062	V1: <0,14 m
Wasseraufnahme	W1 >0,5 $\frac{kg}{m^2 \cdot \sqrt{h}}$
Verbrauch	ca. 150 - 200ml/m ²
Glanzgrad EN13300	matt
Korngröße EN13300	S1 <100µm
Deckvermögen EN13300	Klasse 2
Ergiebigkeit	7m ² /l
Wassergefährdungsklasse	WGK1 schwach wassergefährdend

Inhaltsstoffe

Produktcode GISBAU	BSW 40
Produktklasse RL 2004/42/EG (Deco)	c wb Außenanwendung
VOC- Gehalt RL 2004/42/EG [%]	< 0,1 %
VOC- Gehalt RL 2004/42/EG[g/l]	<1,49 g/l (40 g/l Außenanwendung)
VOC- Gehalt ohne Wasser nach LEED®	<1,49 g/l (Grenzwert 50 g/l)

Konservierer	ohne Zusatz von Konservierungsstoffen
Weichmacher	Nicht enthalten
Blei, Cadmium, Chrom IV o.a. Schwermetalle*	Nicht enthalten
SVHC (Besonders besorgniserregende Stoffe)*	Nicht enthalten

Zusammensetzung	Polymerdispersion, Calciumcarbonat, Silikate, Titandioxid, Wasser, Additive
-----------------	---

Recyclinganteil	Nicht enthalten
-----------------	-----------------

Nachhaltigkeitsdatenblatt

setta Fassil

Silikat- Fassadenfarbe

Umweltlabel

Wasserbasis	ja
ELF nach VdL RL 01	ja

Gebäudezertifizierung

Eignung für den Einsatz nach LEED®	Kategorie EQ4.2 - 2009
VOC – Limit LEED®	50 g/l
VOC – Limit LEED® erfüllt	ja
DGNB Kriterium ENV1.2 (2023) Verwendung	Beschichtungen für mineralische Oberflächen im Außenbereich wie z.B. Beton, Mauerwerk, mineralische Mörtel und Spachtel, Putze, WDVS, Tapeten (Fassadentapeten), Gipskarton, etc.
DGNB Kriterium ENV1.2 (2023) Produkttyp	Berücksichtigt werden zur Zeit dekorative Farben und Dispersionsdämmstoffkleber
DGNB Kriterium ENV1.2 erfüllte Qualitätsstufen QS1, QS2, QS3, QS4	

Legende

*Keine Bestandteile der Rezeptur